



Pars Gohar Co.
Polymers & Coatings Specialities

TDS - H-101

Specification

Property	Value	Unit of measurement
Viscosity at 25°C :	9-12	Sec
COLOR:	Max.8	_____
Density at 20° C :	Approx 0. 82±0.02	g/cm ³
BP ° C :	>230	° C
Number of C :	14	_____

ادتیو H-101 هیدروکربوری است که در ساختار آن باندهای دوگانه و سه گانه وجود دارد و ضمن کاهش گرانیوی آمیزه P.V.C بصورت Inter-Lock با آن عمل میکند . این ادتیو بعنوان روان کننده در P.V.C مصرف میشود . ادتیو H-101 جذب بیشتر رنگ دانه و مواد پرکن را باعث میشود . میزان استفاده از این روان کننده ۲ الی ۵ درصد بر اساس فرمول پیشنهاد میشود .

اطلاعات آمده در این بولتن فنی بر مبنای دانش ما صحیح و قابل اتکا هستند . پیشنهادات ارائه شده در این بولتن بدون گارانتی میباشد . زیرا روشهای استفاده از این محصول از کنترل ما خارج است . توصیه میشود که مصرف کنندگان محترم پیشنهادات و ارقام ذکر شده را قبل از مصرف در آزمایشگاه خود ارزیابی کنند .